

2200 Powell Street, Ste. 450
Emeryville, CA 94608
Tel. +1 510 658 1987
Fax. +1 510 658 8025

DURA

Los Torneros, 14
Polígono Industrial Los Angeles
28906 Getafe (Madrid)
Tel. +34 916 952 400
Fax. +34 916 823 699

Исх. N: DSSS001
Выпуск: 5
Дата: 14 мая 2013

Технические характеристики

DUROCT® КОБАЛЬТ 12%

СВОЙСТВА	СПЕЦИФИКАЦИЯ	МЕТОД
Содержание металла (%)	11.8 - 12.2	DC-44
Цвет	Синий-фиолетовый	Визуальный
Удельная плотность, 25°C (кг/м ³)	980 - 1080	ASTM D2935-91
Нелетучий (%)	65 мин.	ASTM D1644-88-A
Вязкость, 25°C (мПа·с)	Макс. 200	DC-43