

2200 Powell Street, Ste. 450  
Emeryville, CA 94608  
Tel. +1 510 658 1987  
Fax. +1 510 658 8025

# DURA

Los Torneros, 14  
Polígono Industrial Los Angeles  
28906 Getafe (Madrid)  
Tel. +34 916 952 400  
Fax. +34 916 823 699

Исх. N: DSSS031  
Выпуск: 4  
Дата: 2 июля 2013

## Технические характеристики

### DUROCT® ЦИРКОНИЙ 18%

СВОЙСТВА	СПЕЦИФИКАЦИЯ	МЕТОД
Содержание металла (%)	17.8 - 18.2	DC-06
Цвет (по шкале Гарднера)	Макс. 3	ASTM D1544-80
Удельная плотность, 25°C (кг/м³)	1050 - 1150	ASTM D2935-91
Нелетучий (%)	50 мин.	ASTM D1644-88-A
Вязкость, 25°C (мПа·с)	Макс. 60	DC-43