

NeoRez® R-2180 представляет собой водорастворимую не желтеющую само сшивающуюся алифатическую уретановую дисперсию без растворителей, особенно подходящую для более низких составов VOC. Соответствует Giscode W2 (Германия). Также подходит для двухкомпонентных систем.

Форма доставки: 35% твердых веществ в воде.

Характеристика продукта:

Тип - Алифатический самосшивающийся полиуретан

Дисперсионное замерзание/Устойчивость к оттаиванию – стабильная

Свойства пленки:

1. Хороший розлив и пеногашение
2. Не желтеет / прозрачная
3. Хорошая прочность / жесткий баланс
4. Высокая стойкость к истиранию
5. Отличная химическая стойкость, ВНМР и стойкость к истиранию
6. Устойчив к царапинам
7. Отсутствие изменения цвета на изделиях из дуба
8. Отсутствие изменения цвета в областях притирки

Рекомендации к формулам и использованию:

Один и два компонента для отделки:

- Паркетных полов
- Бетонных полов
- Пробковых полов
- Напольных покрытий ПВХ

Рекомендации:

Используйте инструкции для более точной информации

Характеристики продукта

Свойства	Пределы	Единица	GAP
Вид	Синяя / желтая, слегка мутноватая жидкость		0059
Общее количество твердых веществ по весу	34 – 36	%	0001
pH	7.4 – 8.3		0016
Вязкость по Brookfield 25 C	20 – 100	mPa.s	0020

Другие данные продукта

Свойства	Значение	Единица	GAP
Плотность 20 C	1.05	Kg/L	0006
Свободный мономер	Max. 1000	ppm	0118
Нейтрализующий агент триэтиламин	0.9	%	
VOC (теоретически)	1.043	%	
Консервант		Значение	Единица
1,2-бензизотиазолин-3-он (BIT)		± 0.049	%
n-бутил-1,2-бензизотиазолин-3-он (nBIT)		± 0.024	

Методы испытаний:

Методы тестирования (GAP), указанные в таблице, доступны по запросу.

Рекомендации по хранению:

- Смолу следует хранить в помещении в оригинальной, неоткрытой, неповрежденной емкости в сухом месте при температуре хранения от 5 до 40 ° C.
- Следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности:

При вышеупомянутых условиях хранения срок годности смолы будет составлять 12 месяцев.

Безопасность материалов:

Паспорт безопасности материала для данного продукта предоставляется по запросу.