



Plot No - A 4, M.I.D.C, Kulgaon,  
Badlapur - E, Dist - Thane (421 503)  
Maharashtra, India  
**Ph** : +91-251-26 88811 / 85306 88811  
**Email** : rhinol@radiantchemicals.com  
**Web** : www.radiantchemicals.com

## «РИНАМАСТЕР- NXZ» (RHINAMASTER – NXZ)

<b>Использование</b>	Жидкий пеногаситель для эмульсионных красок и клеевых систем.	
<b>Состав</b>	Состав на основе углеводов и неионогенных поверхностно-активных веществ	
<b>Спецификация</b>	Внешний вид	Мутная янтарная жидкость
	Плотность 25 <sup>o</sup> C	0,80 - 0,90 г/мл
	Вязкость по Брукфилду	100 - 800 мПа.с
	Содержание воды	0,0 - 0,5%
<b>Свойства</b>	RHINAMASTER - NXZ – это пеногаситель для эмульсионных красок на основе стирол-бутадиеновых, акриловых, поливинилхлоридов и их сополимеров, этиленвинилацетатных, винилиденхлоридных и водорастворимых алкидов.	
<b>Дозирование</b>	В красителях 0,2 – 0,5% RHINAMASTER - NXZ рекомендуется в расчете на общую рецептуру. Для адгезивов 0,5 - 1% Rhinamaster Nxz в расчете на массу твердых частиц латекса, как правило, достаточно. RHINAMASTER - NXZ могут быть включены в поставляемом виде или диспергированы в воде перед использованием. При производстве красок обычно целесообразно добавлять пеногаситель отдельно. Добавьте половину нормального количества в смесь пигментов перед измельчением, чтобы подавить образование пены. Добавьте остаток в растворившуюся часть краски.	
<b>Прочее</b>	При длительном хранении возможно незначительное выпадение осадка. Это не меняет характеристик продукта. Рекомендуется гомогенизировать RHINAMASTER - NXZ перед использованием. Свойства RHINAMASTER - NXZ не изменяются при замораживании. При воздействии низких температур дайте нагреться до комнатной температуры и хорошо перемешайте перед использованием. При условии надлежащего хранения при обычных условиях хранения и температуры срок годности нашей продукции составляет не менее 1 года.	