

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

LIPATON SB 29Y146

LIPATON SB 29Y146 – водоосновная, неионогенная, устойчивая к гидролизу дисперсия карбоксилированного сополимера бутадиена и стирола. Данная дисперсия является морозостойкой. В состав продукта, совместимого с большинством гидравлических связующих, входят ингибитор окисления и антивспенивающий агент. Продукт не содержит алкилфенолэтоксилат и аммиак.

Свойство	Значение	Единица	Метод*
Содержание сухого остатка	47.0	%	ISO 3251
pH	10.0		ISO 976
Вязкость (Брукфильд LVF, 60 rpm)	90	мПа.сек	ISO 1652

* Внутренний метод на основе установленной нормы

Рекомендации по применению

LIPATON SB 29Y146 используется для модификации гидравлических связующих в ремонтных растворах, напольных покрытиях, наружной штукатурке, связующих растворах, минеральных герметизирующих растворах, а также в качестве адгезива на основе цемента. При повышенных температурах (25 °C), добавление LIPATON SB 29Y146 предотвращает преждевременное схватывание растворов. Дисперсия не содержит пластификаторов и других добавок, склонных к миграции.

Обработка

Возможно небольшое расслоение продукта при хранении. Следует перемешивать продукт перед использованием. Обратитесь в наш отдел технического обслуживания для получения дополнительной информации.

Транспортирование и хранение

LIPATON SB 29Y146 следует хранить в закрытых контейнерах при температуре + 5 °C - + 35 °C, защищать продукт от замерзания и прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения продукта в оригинальных, закрытых контейнерах, срок стабильности дисперсии - 12 месяцев с момента доставки. Однако, при хранении не исключено расслоение продукта. При возникновении расслоения, дисперсию следует тщательно перемешать перед использованием. Информация о различных видах опасностей, включая опасность для окружающей среды, представлена в паспорте безопасности.

Безопасность продукции

Перед использованием продукта следует ознакомиться с соответствующим паспортом безопасности для получения информации в отношении вопросов безопасности, использования и утилизации.

Редакция: 3, 30.10.2014

Disclaimer: This information and any other advice or recommendations given or made by us (collectively "Information"), are provided in good faith and are not intended to, nor do they, constitute professional advice or services. Information is provided "AS IS" and on an "AS AVAILABLE" basis and without warranty. We do not warrant or accept responsibility for the accuracy, timeliness or completeness of the Information, or for the suitability of the Information for a particular purpose. We do not accept responsibility, and exclude all liability (including under any implied warranties), for any matters arising out of or in connection with your reliance on the Information (including as to infringement of third party intellectual property rights) to the fullest extent permitted by law. Any information concerning any possible use or application of Synthomer products is given by us in good faith; we do not warrant the fitness of any Synthomer products for any particular purpose and it is entirely for you to satisfy yourself fully as to the suitability of Synthomer products for any particular purpose. Synthomer products are sold in accordance with Synthomer's standard terms and conditions of sale which are available from www.synthomer.com/tc.