

CPVC (Хлорированный поливинилхлорид)

Показатели	Значение Первый сорт
Время растворения, мин, ≤	50
Вязкость (Tu-4), S	14.0 — 20.0
Прозрачность раствора, см, ≥	15.0
Цвет по шкале (Pt-Co), ≤	150
Потери при нагревании , %, ≥	1.20
Содержание хлора, %	61.0-65.0
Содержание золы, %, ≤	0.30
Содержание железа, %, ≤	0.030
Термостабильность, мин, ≤	25
Прозрачные частицы лакокрасочной пленки	Согласно договору