

## AKROPAN 2574-4 PX

---

Безсвинцовый стабилизатор

AKROPAN 2574-4 PX безсвинцовый стабилизатор для ПВХ и изоляции.

Он гарантирует высокую стабильность как при испытании в печи, так и согласно Congored, отличную

начальную окраску и сохранение цвета, а также высокое объемное удельное сопротивление. Частичная замена пластификаторов GP хлорированными парафинами окажет минимальное влияние на характеристики окончательной изоляции или оболочки кабеля.

Использование Alrex 5-6 в комбинации AKROPAN 2574-4 PX обеспечить синергетический эффект

---

### Описание продукта

Ca-Zn комплексный стабилизатор

---

### Физико-химические свойства

Внешний вид (агрегат.сост-е)	порошок
Внешний вид (Цвет)	Белый
Зольность (850 ° C)	58-61

---

### Обращение

Надеть маску, защитную одежду, перчатки и защитные очки Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться к Специальным инструкциям, листам безопасности.

Лист безопасности на этот продукт доступен после запроса

Этот технический паспорт не освобождает пользователя от ответственности за соблюдение соответствующих правовых директив, таких как правила, касающиеся пищевых продуктов, опасных веществ и безопасности на рабочих местах.

Ничто в этом техническом паспорте не может быть истолковано как возможность нарушения патентов третьих лиц или правил и закон.

---

### Применение

Кабельная изоляция, Класс I

Кабельная обмотка

---

### Рекомендуемая дозировка

Зависит от ркцепта, условий проведения процесса, типа продукта; обычно составляет 3.8 - 4.2 в.ч.

---

## АКРОПАН 2574-4 РХ

---

### Перемешивание

Минимальная рекомендованная температура 100°C для достижения оптимальной дисперсии в смеси

---

### Стандартная упаковка

25 кг бумажные мешки и 600 кг биг-бэги.

---

### Хранение

Хранить в холодном и сухом месте, вдали от источников влаги и прямых солнечных лучей

---

### Срок годности

8 месяцев