



LIPATON XA 562

LIPATON XA 562 водная бутадиен-стирольная дисперсия с высоким сухим остатком. Дисперсия содержит катионную эмульсионную систему, не содержит растворителей, пластификаторов и антиоксиданта.

Свойства	Значение	Единица измерения	Метод тестирования
Сухой остаток	66,0	%	ISO 124
pH	4,5		ISO 976
Вязкость	1000	mPa*s	ISO 3219
Температура стеклования	- 51	°C	
Поверхностное натяжение	36	mN/m	

Применение

LIPATON XA 562 представляет собой катионный синтетический SBR латекс, который имеет очень высокий сухой остаток и обладает очень низкой температурой стеклования, что особенно подходит для модификации катионных битумных эмульсий, которые используются в строительстве дорог. Тем самым, применение данного продукта расширяет диапазон пластичности модифицированных битумных систем, особенно способствует достижению низкотемпературной пластичности, а также устойчивости к повышенным температурам.

LIPATON XA 562 защищен против бактериального и грибкового заражения. В производстве готовой продукции, материал должен быть обработан заново, как обычно, подходящими биоцидами для повышения сохранности.

Транспортировка и хранение:

LIPATON XA 562 поставляется в автоцистернах, возможны поставки в бочках и IBC 1000 кг. Рекомендуемая температура хранения от + 5 до + 40 °C. В герметичной, не вскрытой оригинальной таре, при соблюдении условий хранения LIPATON XA 562 стабилен не менее 6 месяцев. Однако, возможно некоторое высыхание поверхности и образования пленки. Тщательное перемешивание продукта перед использованием позволяет вернуть продукту первоначальный вид.