

Coloray Real Gold CR5305



ПИГМЕНТ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

| Проба | Значение спецификации | Метод испытания |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Слюда | 45.0-66.0% | CRTM-51 |
| TiO ₂ | 19.0-29.0% | CRTM-48 |
| Fe ₂ O ₃ | 15.0-25.0% | CRTM-48 |
| Размер частиц | 10-60 мкм | CRTM-42 |
| Значение pH | 4.0-11.0 | CRTM-45 |
| Плотность | 2.9-3.7 г/см ³ | CRTM-47 |
| Маслопоглощение | 30-80 г/100 г | CRTM-46 |

Слюда C.I. 77019, TiO₂ C.I. 77891, Fe₂O₃ C.I. 77491.