

# Coloray Satin White CR5120



## ПИГМЕНТ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

Проба	Значение спецификации	Метод испытания
Слюда	57.0-67.0%	CRTM-51
TiO <sub>2</sub> (анатазный)	33.0-43.0%	CRTM-48
Размер частиц	5-25 мкм	CRTM-42
Значение pH	4.0-11.0	CRTM-45
Плотность	2.8-3.3 г/см <sup>3</sup>	CRTM-47
Маслопоглощение	50-90 г/100 г	CRTM-46

Слюда С.І. 77019, диоксид титана С.І. 77891.