

Coloray Yellow Gold CR5300



ПИГМЕНТ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

| Проба | Значение спецификации | Метод испытания |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Слюда | 39.0-60.0% | CRTM-51 |
| TiO ₂ | 34.0-44.0% | CRTM-48 |
| Fe ₂ O ₃ | 6.0-17.0 | CRTM-48 |
| Размер частиц | 10-60 мкм | CRTM-42 |
| Значение pH | 4.0-11.0 | CRTM-45 |
| Плотность | 2.7-3.6 г/см ³ | CRTM-47 |
| Маслопоглощение | 50-100 г/100 г | CRTM-46 |

Слюда C.I. 77019, TiO₂ C.I. 77891, Fe₂O₃ C.I. 77491.