

AKROPAN 5209 FB

Свинцовые стабилизаторы

AKROPAN 5209 FB - стабилизатор на основе свинца, специально разработанный для панелей ПВХ.

Используя AKROPAN 5209 FB, можно получить ПВХ-компаунды с высокой стабильностью, отличным начальным цветом и хорошей сохранностью цвета.

Добавление технологической добавки и смазок и / или увеличение дозировки может быть необходимо для лучшей обработки при высоких нагрузках наполнителя.

Описание продукта

Комплексный свинцовый стабилизатор

Физико-химические свойства

Внешний вид (агрегатное состояние)	Хлопья -
Внешний вид (Цвет)	Серый -
Зольность (850°C)	23 - 26

Обращение

Надеть маску, защитную одежду, перчатки и защитные очки Избегать попадания в окружающую среду.

Обратиться к специальным инструкциям, листам безопасности.

Лист безопасности на этот продукт доступен после запроса

Этот технический паспорт не освобождает пользователя от ответственности за соблюдение соответствующих правовых директив, таких как правила, касающиеся пищевых продуктов, опасных веществ и безопасности на рабочих местах.

Ничто в этом техническом паспорте не может быть истолковано как возможность нарушения патентов третьих лиц или правил и закон.

Применение

Панели обшивки ПВХ

Жесткие листы ПВХ

Технический профиль

Дозировка

Зависит от состава рецепта, технологических условий

Типа продукта; обычно 4 - 5 в.ч..

АКРОПАН 5209 FB

Перемешивание

Минимальная рекомендуемая температура 120°C
Для получения оптимальной дисперсии в смеси

Стандартная упаковка

25 кг бумажные пакеты или 1000 кг биг-бэг

Хранение

Храниить в прохладном месте, вдали от солнечных лучей и влаги

Срок годности

12 месяцев