



RHINOL - 333

(Силиконовая поверхностная добавка)

Эффекты

Текучесть	хорошо
Эффект скольжения	Отлично
Антикратерный эффект	Отлично
Пеногасящий эффект	Отлично

Применимость: Для производства двухкомпонентных 100% прозрачных лаков и пигментированных систем на основе растворителей. Менее подходит для отверждения на водной основе и излучения.

Лаковое покрытие: подходит для верхнего слоя.

Менее подходит для грунтовки или базового покрытия.

Растворимость: растворим в бутилацетате, этаноле, TPGDA, нерастворим в уайт-спирите и воде.

Рекомендации по дозировке

Вводится в расчете на общую рецептуру: 0.1 - 1.0 %

Рекомендация по введению

- Возможно добавление к покрытию при поставке или в качестве предварительного разбавления.
- Предварительное разбавление подходящим растворителем упрощает дозировку и введение.

Химическое описание

Полиэфирсилоксановый сополимер

Техническая информация

Внешний вид : Прозрачная жидкость
Содержание активного вещества : Min 45 %
Вязкость при 25 °C : около. 200 mPas

Стабильность при хранении

При хранении в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от -40 до +40 C,
Продукт имеет срок годности не менее 60 месяцев с даты изготовления.